

Серія Arga T Super EP

Багатофункціональні мастила для експлуатації в умовах екстремального тиску

ОПИС ПРОДУКТУ

Arga T Super EP Series – серія автомобільних мастил на основі літію, що створені з якісними базовими оливами та спеціально розробленими присадками екстремального тиску (EP). Призначені для систем, які працюють в умовах високих навантажень.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Доцільно використовувати для підшипників кочення та ковзання, деяких централізованих систем змащування та для умов експлуатації при високих навантаженнях у температурних режимах між -20°C та +120°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Спеціальні EP-додатки забезпечують неперевершені робочі характеристики систем, які працюють в умовах високих навантажень.
- Мастила стійкі до вимивання водою і сприяють подовженим міжсервісним інтервалам.
- Забезпечують надзвичайний захист від зношування, іржавіння та корозії завдяки відповідним протизносним та антикорозійним добавкам, що входять до складу мастильного матеріалу.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- MAT 3550 Grade A (лише для NLGI № 2)

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ

NLGI		0	1	2	3
Колір		Світло-коричневий	Світло-коричневий	Світло-коричневий	Світло-коричневий
Тип мила		Літієве	Літієве	Літієве	Літієве
Класифікація DIN	DIN 51502	KP 0 K-30	KP 1 K-30	KP 2 K-30	KP 3 K-20
Класифікація ISO	ISO 6743-9	L-XCCEB-0	L-XCCEB-1	L-XCCEB-2	L-XCCEB-3
Робоча пенетрація, 0.1 мм (25°C, 60 циклів)	ASTM D 217	355-385	310-340	265-295	220-250
В'язкість базової оливи	ASTM D 445				
при 40°C, мм²/с		220,0	220,0	220,0	180,0
при 100°C, мм²/с		19,0	19,0	19,0	16,0
Темп. каплепадіння, °C	ASTM D 566	>185	>190	>190	>190
Робоча температура, °C		-30 до 120	-30 до 120	-30 до 120	-20 до 120
Виділення оливи, %(168г., 40°C)	ASTM D 6184	<5	<4	<4	<3
Зусилля зварювання, Н	ASTM D 2596	>2500	>2500	>2500	>2500

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи та мастила не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованим мастильним матеріалом може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.