

Arga T Super EPX 2

Високоєфективне консистентне мастило з твердими домішками для важких умов роботи

ОПИС ПРОДУКТУ

Arga T Super EPX 2 – це відмінне багатофункціональне пластичне мастило на літєвій основі, яке містить дисульфід молібдену (MoS₂). Володіє високою несучою здатністю та забезпечує відмінний захист від зношування завдяки спеціальним добавкам екстремального тиску (EP). Забезпечує надзвичайний рівень роботи агрегатів, навіть в умовах високих навантажень, завдяки відмінній колоїдній стабільності, стійкості до вимивання водою та високій стабільності щодо окислення. Рекомендовано до застосування для мащення хрестовини карданного валу, вальниць ковзання, зовнішніх шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКС) та інших рухомих агрегатів машин з метою подовження інтервалів повторного змащування, які працюють в умовах ударних і вібраційних навантажень, високої запиленості та присутності вологи.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Підходить для мащення компонентів, що працюють за низьких швидкостей та високих ударних навантажень у видобувному та будівельному обладнанні, позашляховій техніці, важких і легких комерційних транспортних засобах, легкових автомобілях.
- Рекомендується використовувати для загального мащення кар'єрно-будівельного обладнання.
- Відповідає вимогам специфікації CNH MAT 3550 GRADE C, рекомендоване до використання у техніці Case та New Holland.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Забезпечує відмінний захист в умовах вібраційних і ударних навантажень.
- Висока стійкість до вимивання водою та дії пари забезпечує подовжені міжсервісні інтервали, що заощаджує кошти на придбання мастила.
- Забезпечує видатну продуктивність навіть за високих навантажень завдяки низькому ступеню виділення оливи, протидії до вимивання водою та високій стійкості до окислення.
- Надає відмінний захист від іржі та корозії, подовжуючи строк служби обладнання.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- CNH MAT 3550 Grade C

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ**NLGI**

Колір

Тип мила

Класифікація DIN

DIN 51502

Класифікація ISO

ISO 6743-9

Пенетрація після перемішування, 0.1 мм ASTM D 217
(25°C, 60 циклів)В'язкість базової оливи при 40°C, мм²/с ASTM D 445В'язкість базової оливи при 100°C, мм²/с ASTM D 445

Температура краплепадіння, °C

ASTM D 566

Робоча температура, °C

Тест на 4-х кульковій машині,

зусилля зварювання, Н

ASTM D 2596

2

Чорний

Літієве

KPF 2K-30

L-XCCEB-2

265-295

180,0

16,0

>190

-30 до 130

>3200

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відпрацьовані оливи та мастила не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованим мастильним матеріалом може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорта безпеки матеріалу (MSDS).

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може розглядатися як гарантійні зобов'язання або тлумачитися будь-яким подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту.

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. A.Ş. не несе відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, спричинені неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою небезпечною складовою вмісту продукту.

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, зв'яжіться з технічним відділом Opet для отримання додаткової інформації.